FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

FEST PROTECTOR

Dvokomponentni lak u obliku koncentrata za zaštitu premaza od mikrocementa, za unutarnju i vanjsku upotrebu.



OPIS

FEST PROTECTOR dvokomponentni je poliuretanski lak za premaze od mikrocementa, koji stvara zaštitnu barijeru i povećava trajnost površine. Otporan je na gumu, pa se može koristiti u garaži. Primijenjen na različitim površinama povećava otpornost premaza na UV zračenje i habanje.

PODRUČJA PRIMJENE

FEST PROTECTOR koncentrat prikladan je za:
- lak za zaštitu premaza od mikrocementa i betona, kako visoke tako i niske poroznosti,
- lak za garažu – otporan na tragove guma.

TEHNIČKI PODACI

- Omjer mješavine: 2 dijela sastojka A + 1 dio sastojka B + 3-6 dijelova vode.
- Boja: bezbojan
- Temperatura primjene: +10°C ÷ +25°C
- Potrošnja: 60 - 100 g/m² (ovisno o upojnosti podloge)
- Izgled: satenski
- Vrijeme obrade: 1h*
- Suho na dodir: 8h*
- Pješački promet moguć nakon 72h*
- Rok trajanja: 12 mjeseci u originalno zatvorenim spremnicima na temperaturi od +10°C do +25°C.

* pri temperaturi 20°C i relativnoj vlažnosti 65%

UPUTE ZA UPORABU

Podloga mora biti potpuno očvrsnuta, stabilna, suha, čista te bez masnoće i voskova. Spremnik s FEST PROTECTOR prije uporabe dobro protresite.
Sastojak A treba pomiješati sa sastojkom B u omjeru: 2 dijela sastojka A + 1 dio sastojka B, a zatim dodati 3-6 dijelova vode i temeljito promiješati. Lak nanositi pomoću visokokvalitetnog valjka s duljinom dlake min. 8mm. Za nanošenje valjkom preporučuje se razrjeđenje s 3 dijela vode. Lak se može nanositi i razrijeđen s 6 dijelova vode. U tom je drugom slučaju lak rjeđi. To ovisi o preferencijama kupca. U slučaju nanošenja prskanjem, razrjeđenje vodom iznosi 6.
Izbjegavati nanošenje predebelog sloja kako bi se spriječilo stvaranje curaka na površini. Drugi sloj može se nanositi nakon 6-8h bez potrebe za brušenjem ili nakon 24h, nakon brušenja površine brusnim papirom ili brusnom mrežicom granulacije 320.
Izbjegavati izlaganje svježe nanesenog premaza vlazi ili niskim temperaturama najmanje 24-48h nakon nanošenja. Ne koristiti lak FEST PROTECTOR tijekom najtoplijih sati dana, kada vremenski uvjeti nisu povoljni, kao ni na vlažnim podlogama.

PAKIRANJE

- 1 kg sastojka A + 0,5 kg sastojka B

SKLADIŠTENJE

Proizvod treba čuvati u originalno zatvorenim pakiranjima i na suhom mjestu, na temperaturi od +10°C do +25°C, dalje od izvora topline. Zaštititi od smrzavanja.

SIGURNOSNE MJERE - KOMPONENTA A

- Uzrokuje iritaciju očiju.
- Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- U slučaju kontakta s očima obratiti se liječniku.

SIGURNOSNE MJERE - KOMPONENTA B

- Štetno djeluje nakon udisanja.
- Uzrokuje teška oštećenja očiju.
- Nadražuje kožu.
- Može nadražiti dišne putove.
- Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
- Sadrži izocijanate. Može uzrokovati alergijsku reakciju.
- U SLUČAJU DOSPIJEVANJA U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Izvaditi kontaktne leće ako ih imate i ako ih je lako ukloniti. Nastaviti s ispiranjem. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Odmah se obratiti CENTRU ZA OTROVANJA ili liječniku. Izbjegavati udisanje prašine / dima / plina / magle / para / raspršene tekućine. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.