FESTFLOOR

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

FEST PROTECTOR

Dviejų komponentų lakas koncentrato pavidalo mikrocemento dangoms apsaugoti, skirtas naudoti viduje ir lauke.



APRAŠYMAS

FEST PROTECTOR yra dviejų komponentų poliuretaninis lakas mikrocemento dangoms, sudarantis apsauginį barjerą ir padidinantis paviršiaus ilgaamžiškumą. Jis atsparus gumai, todėl gali būti naudojamas garaže. Naudojamas ant įvairių paviršių, padidina dangos atsparumą UV spinduliuotei ir dilimui.

NAUDOJIMO SRITYS

FEST PROTECTOR koncentratas tinka kaip:
- lakas mikrocemento ir betono dangoms apsaugoti, tiek didelio, tiek mažo porėtumo,
- garažo lakas – atsparus padangų žymėms.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maišymo santykis: 2 dalys A komponento + 1 dalis B komponento + 3-6 dalys vandens.
- Spalva: bespalvis
- Naudojimo temperatūra: +10°C ÷ +25°C
- Sąnaudos: 60 - 100 g/m² (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo)
- Išvaizda: satinas
- Atviras laikas: 1h*
- Sausas liečiant: 8h*
- Galimas pėsčiųjų eismas po 72h*
- Naudojimo tinkamumas: 12 mėnesių originaliai sandariose talpose, esant temperatūrai nuo +10°C iki +25°C.

* esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinei oro drėgmei

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pagrindas turi būti visiškai sukietėjęs, stabilus, sausas, švarus ir be riebalų bei vaškų. Prieš naudojimą FEST PROTECTOR indą gerai suplakti. Komponentą A reikia sumaišyti su komponentu B santykiu: 2 dalys komponento A + 1 dalis komponento B, tuomet įpilti 3-6 dalis vandens ir kruopščiai išmaišyti. Laką tepti aukštos kokybės voleliu, kurio šerelių ilgis min. 8mm. Tepant voleliu rekomenduojama skiesti 3 dalimis vandens. Laką taip pat galima tepti praskiedus 6 dalimis vandens. Pastaruoju atveju lakas yra skystesnis. Tai priklauso nuo kliento pageidavimų. Purškiant skiedimas vandeniu yra 6.
Vengti dengti per storą sluoksnį, kad ant paviršiaus nesusidarytų nubėgimų. Antrą sluoksnį galima tepti po 6-8h be šlifavimo arba po 24h, paviršių pašlifavus švitriniu popieriumi arba šlifavimo tinkleliu 320 grūdėtumo.
Mažiausiai 24-48h po dengimo vengti ką tik padengtos dangos veikiamos drėgmės arba žemos temperatūros. FEST PROTECTOR lako nenaudoti karščiausiomis dienos valandomis, kai oro sąlygos nėra palankios, taip pat ant sudrėkusių pagrindų.

PAKUOTĖ

● 1 kg A komponento + 0,5 kg B komponento

LAIKYMAS

Produktas turi būti laikomas originaliai sandariose pakuotėse ir sausoje vietoje, temperatūroje nuo +10°C iki +25°C, atokiau nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo šalčio.

SAUGA - KOMPONENTAS A

● Dirgina akis.
● Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
● Patekus į akis: kreiptis į gydytoją.

SAUGA - KOMPONENTAS B

● Kenksminga įkvėpus.
● Sukelia smarkų akių pažeidimą.
● Dirgina odą.
● Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą.
● Gali sukelti alerginę odos reakciją.
● Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
● PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos galima lengvai išimti. Tęsti plovimą. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. Nedelsiant kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją. Vengti įkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / išpurkšto skysčio. Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.