FESTFLOOR

UPUTE ZA UPORABU DEKORATIVNIH PREMAZA OD MIKROCEMENTA FESTFLOOR

Mikrocementni premazi Festfloor predstavljaju dekorativnu završnu obradu podova, zidova i stubišta. Njihova se primjena izvodi ručno, što ih čini jedinstvenim obrtničkim djelom. Premaze izvedene sustavima Festfloor Life, FestWall, Festfloor Go!, HydroFest, Festfloor Titan karakteriziraju diskoloracije, „pregorena" mjesta i tzv. oblaci, tipični za mikrocementne premaze. Premazi Festfloor imaju debljinu oko 2 - 3 mm i preslikavaju oblik podloge (podova, zidova, stubišta).

TIJEKOM UPORABE TREBA SE PRIDRŽAVATI SLJEDEĆIH PRAVILA:

- Tijekom 24 sata od nanošenja laka ne hodati po izvedenom podu (onemogućiti pristup).
- Nakon 24 sata od nanošenja laka dopušten je lagan pješački promet.
- Tijekom 3 mjeseca od nanošenja laka površinu ne prekrivati jednokratno na dulje od 24 h radi osiguranja pravilnog sušenja laka. Prekrivanje može uzrokovati trajne promjene boje.
- Nakon 14 dana od nanošenja laka premaz se može koristiti u skladu s njegovom namjenom, međutim uz izbjegavanje pomicanja teških predmeta po njemu (npr. namještaja), izbjegavanje ispuštanja na premaz teških, tvrdih predmeta oštrih rubova te intenzivnog korištenja cipela s petama.
- Način uporabe premaza Festfloor sličan je uporabi visokokvalitetne parketne daske. Tijekom uporabe izbjegavati ispuštanje tvrdih i oštrih predmeta na izvedeni premaz.
- Noge stolica i namještaja zaštititi filcanim podloškama radi ravnomjernog opterećenja predmeta i ograničavanja stvaranja udubljenja. Ne preporučujemo uporabu metalnih kotačića namještaja. Sigurni će biti, primjerice, gumeni.
- Premaze treba redovito prati sredstvima FEST Cleaner, POWER-FEST, FEST Calc ili blagim deterdžentima za kućnu uporabu (prije uporabe novog sredstva preporučujemo provesti probu na manje vidljivom mjestu). Molimo ne koristiti nagrizajuća sredstva, grube spužve za ribanje ni čarobne spužvice (postoji opasnost od oštećenja laka).
- Ne ostavljati prolijanu vodu ni druge tekućine dulje vrijeme te sva onečišćenja uklanjati odmah, kako ne bi ušla u strukturu laka.
- Ostavljanje vode ili drugih prolivenih tekućina bez mogućnosti isparavanja može trajno oštetiti strukturu površine mikrocementa.
- Gume te drugi proizvodi od gume mogu ostaviti trajni žuti trag na površini mikrocementa, stoga se ne preporučuje njihovo dulje ostavljanje na završnoj površini.
- Periodično (ovisno o intenzitetu uporabe), nakon pranja poda i njegova sušenja, pomoću mopa ili pamučne krpe treba nanijeti konzervirajući vosak FEST Wax ili FF WAX CARE dostupan kod izvođača ili proizvođača.
- Navedene upute za uporabu odnose se na uvjete: 22ºC i 50% vlage zraka. Niža temperatura i viša vlažnost mogu produljiti vrijeme sušenja proizvoda.