FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

PU FEST 2K CARBON

Vodeni dvokomponentni lak za mikrocement i smolne podove



OPIS

PU FEST 2K CARBON je vodeni dvokomponentni lak stvoren s ciljem zaštite i završne obrade mikrocementnih i smolnih podova. Zahvaljujući polikarbonatnoj formulaciji odlikuje se visokom tvrdoćom, otpornošću na habanje i glatkoćom površine. To je rješenje koje će se pokazati prikladnim i u stambenim i u poslovnim prostorima – posvuda gdje je trajnost važna.

PODRUČJA PRIMJENE

PU FEST 2K CARBON može se koristiti na više načina:
- za zaštitu mikrocementa
- za zaštitu površina epoksidnih smola, poliuretanskih smola, cementnih premaza na podovima i zidovima.

Lak je namijenjen zaštiti zidova i drugih okomitih površina izloženih povremenom kontaktu s vodom. Ne preporučuje se za primjenu na vodoravnim površinama na kojima može doći do dugotrajnog zadržavanja vode (npr. tuš-podovima, tuš- policama, tuš-sjedalicama i radnim pločama na kojima se voda može zadržavati).

Proizvod samo za profesionalnu uporabu.

TEHNIČKI PODACI

- Omjer mješavine (100:8): 100 dijelova po težini komponente A : 8 dijelova po težini komponente B
- Boja: transparentna bezboja
- Temperatura aplikacije: +15°C ÷ +25°C
- Suho na dodir: 1-2h ovisno o temperaturi
- Lagano pješačko opterećenje moguće je nakon 24 sata, puno opterećenje nakon 7 dana. Više informacija pronaći ćete u “Uputama za uporabu dekorativnih premaza od mikrocementa Festfloor”.
- Potrošnja: 0,07-0,15 kg / m² po sloju
- Izgled: mat, satenska haptic
- Vrijeme obrade nakon miješanja sastojaka: 45-60 minuta
- Rok trajanja: 12 mjeseci

UPUTE ZA UPORABU

Površina mora biti potpuno očvrsnuta, nosiva, suha, čista i bez prašine, voskova i ulja. Sastojak A laka dobro protresti ili izmiješati bušilicom s miješalicom. Zatim pomiješati sastojak A sa sastojkom B u omjeru 100:8 (100 masenih dijelova sastojka A: 8 masenih dijelova sastojka B). Miješati bušilicom s miješalicom energično, dok se ne dobije homogena masa, a zatim ostaviti 3 minute. Nakon toga može se pristupiti lakiranju. Nanijeti pomoću visokokvalitetnog valjka s duljinom dlake 7-9 mm. Drugi sloj laka PU FEST 2K CARBON može se nanijeti nakon 2 sata bez potrebe za brušenjem ili nakon 24h nakon brušenja površine brusnim papirom granulacije 220. Ne koristiti lak PU FEST 2K CARBON tijekom najtoplijih sati dana, kada vremenski uvjeti nisu povoljni, kao ni na vlažnim podlogama.

PAKIRANJE

- 5 kg komponente A + 0,4 kg komponente B
- 1000 g komponente A + 80 g komponente B

SKLADIŠTENJE

Proizvod treba čuvati u originalno zatvorenim pakiranjima i na suhom mjestu, na temperaturi od +10°C do +25°C, dalje od izvora topline. Zaštititi od smrzavanja.

SIGURNOSNE MJERE - KOMPONENTA A

- Nadražuje oči.
- Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- U slučaju kontakta s očima obratiti se liječniku.
- EUH208 Sadrži: biocidni proizvod: Smjesa: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Sadrži: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

SIGURNOSNE MJERE - KOMPONENTA B

- Štetno djeluje nakon udisanja.
- Može nadražiti dišne putove.
- Može izazvati alergijsku reakciju kože.
- Štetno djeluje na vodene organizme, uz dugotrajne učinke.
- Nositi zaštitne rukavice.
- Izbjegavati udisanje prašine / dima / plina / magle / para / raspršene tekućine.
- U slučaju lošeg osjećaja obratiti se CENTRU ZA OTROVANJA ili liječniku.
- Čuvati na dobro prozračenom mjestu.
- Čuvati spremnik čvrsto zatvoren.
- Onečišćenu odjeću skinuti i oprati prije ponovne uporabe.

Prije početka radova potrebno je upoznati se sa Sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji čine sustav, dostupnima na zahtjev.