FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PU FEST 2K CARBON

Watergedragen tweecomponentenlak voor béton ciré en harsvloeren



BESCHRIJVING

PU FEST 2K CARBON is een watergedragen tweecomponentenlak, ontwikkeld voor de bescherming en afwerking van béton ciré-vloeren en harsvloeren. Dankzij de polycarbonaatformule onderscheidt hij zich door een hoge hardheid, slijtvastheid en een glad oppervlak. Het is een oplossing die zowel in woonruimtes als in commerciële ruimtes goed tot zijn recht komt – overal waar duurzaamheid telt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

PU FEST 2K CARBON kan op vele manieren worden gebruikt:
● voor de bescherming van béton ciré
● voor de bescherming van oppervlakken van epoxyharscoatings, polyurethaanharscoatings en cementgebonden coatings op vloeren en wanden.

De lak is bedoeld voor de bescherming van wanden en andere verticale oppervlakken die blootstaan aan periodiek contact met water. Hij wordt niet aanbevolen voor gebruik op horizontale oppervlakken waar langdurige waterophoping kan optreden (bijv. douchevloeren, doucheplanken, douchezitjes en werkbladen waarop water kan blijven staan).

Product alleen voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

● Mengverhouding (100:8): 100 gewichtsdelen component A : 8 gewichtsdelen component B
● Kleur: transparant kleurloos
● Applicatietemperatuur: +15°C ÷ +25°C
● Stofdroog: 1-2h afhankelijk van de temperatuur
● Licht voetverkeer is mogelijk na 24 uur, volledige belasting na 7 dagen. Meer informatie vindt u in “Gebruiksaanwijzing voor decoratieve coatings van béton ciré Festfloor”.
● Verbruik: 0,07-0,15 kg / m² per laag
● Uiterlijk: mat, satijn haptic
● Open tijd na het mengen van de componenten: 45-60 minuten
● Houdbaarheid: 12 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet volledig uitgehard, dragend, droog, schoon en vrij van stof, was en olie zijn. Component A van de lak grondig schudden of mengen met een boormachine en roerwerk. Meng vervolgens component A met component B in een verhouding van 100:8 (100 gewichtsdelen component A: 8 gewichtsdelen component B). Meng krachtig met de boormachine en het roerwerk tot een homogene massa is verkregen en laat daarna 3 minuten staan. Daarna kan worden begonnen met lakken. Aanbrengen met een hoogwaardige roller met een poolhoogte van 7-9 mm. De tweede laag PU FEST 2K CARBON kan na 2 uur worden aangebracht zonder schuren, of na 24u na het opschuren van het oppervlak met schuurpapier korrel 220. Gebruik PU FEST 2K CARBON niet tijdens de warmste uren van de dag wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn, en ook niet op vochtige ondergronden.

VERPAKKING

- 5 kg component A + 0,4 kg component B
- 1000 g component A + 80 g component B

OPSLAG

Het product moet worden opgeslagen in origineel gesloten verpakkingen en op een droge plaats bij temperaturen van +10°C tot +25°C, uit de buurt van warmtebronnen. Beschermen tegen vorst.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID - COMPONENT A

- Veroorzaakt oogirritatie.
- Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
- Bij contact met de ogen een arts raadplegen.
- EUH208 Bevat: biocideproduct: Mengsel: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID - COMPONENT B

- Schadelijk bij inademing.
- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Draag beschermende handschoenen.
- Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- De verpakking goed gesloten houden.
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Raadpleeg vóór aanvang van de werkzaamheden de Veiligheidsinformatiebladen van de producten die deel uitmaken van het systeem, beschikbaar op verzoek.