FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

PU FEST Turbo

Dvokomponentni poliuretanski lak za smole, cementne i mikrocementne podove za unutarnju i vanjsku primjenu.



OPIS

Dvokomponentni poliuretanski lak s vrlo visokom površinskom tvrdoćom i izvrsnom elastičnošću. Ne žuti, otporan je na djelovanje UV zraka i atmosferskih utjecaja. Osigurava vrlo visoku čvrstoću.

PODRUČJA PRIMJENE

PU FEST TURBO može se primijeniti na više načina:
- lak za beton i kamen za unutarnju i vanjsku primjenu,
- lak za zaštitu industrijskih podova s jakim prometom i izloženih velikim mehaničkim opterećenjima,
- za zaštitu površina epoksidnih smola, poliuretanskih smola, cementnih premaza na podovima i zidovima,
- za zaštitu premaza od mikrocementa te cementa visoke i niske poroznosti.

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu uporabu.

TEHNIČKI PODACI

- Omjer miješanja: 2 težinska dijela sastojka A : 1 težinski dio sastojka B
- Boja: bezbojan
- Temperatura primjene: +15°C ÷ +25°C
- Lagano pješačko opterećenje moguće je nakon 24 sata, potpuno opterećenje nakon 7 dana
- Potrošnja: 0,1-0,15 kg / m²
- Izgled: mat, satenski - polusjaj, gloss - visoki sjaj
- Otvoreno vrijeme: 45 minuta
- Trajnost: 6 mjeseci

UPUTE ZA UPORABU

Površina mora biti potpuno stvrdnuta, nosiva, suha, čista i bez prašine, voskova i ulja. Spremnik s poliuretanskim lakom PU FEST Turbo dobro protresite. Dodajte učvršćivač prema oznaci na pakiranju. Učvršćivač u omjeru 2:1 (2 težinska dijela sastojka A : 1 težinski dio sastojka B) ulijte u spremnik s lakom i dobro promiješajte. Ostavite otvoren spremnik oko 10 min., zatim ponovno promiješajte. Nanosite visokokvalitetnim valjkom s duljinom dlake min. 6mm. Nakon 24 sata od nanošenja i nakon brušenja površine brusnim papirom granulacije 220 moguće je nanijeti drugi sloj PU FEST Turbo laka. Ne koristiti PU FEST Turbo lak tijekom najtoplijeg dijela dana, kada vremenski uvjeti nisu povoljni, kao ni na vlažnim podlogama.

PAKIRANJE

- 5 kg sastojak A + 2,5 kg sastojak B
- 0,8 kg sastojka A + 0,4 sastojka B
- 0,4 kg sastojka A + 0,2 sastojka B

SKLADIŠTENJE

Proizvod treba skladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži i na suhom mjestu pri temperaturama od +10°C do +25°C, dalje od izvora topline. Zaštititi od smrzavanja.

SIGURNOSNE MJERE - KOMPONENTA A

- Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.
- Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- Može uzrokovati pospanost ili omaglicu.
- Česti kontakt može uzrokovati isušivanje i pucanje kože.
- Ako je potrebna liječnička pomoć, pri ruci imajte spremnik ili naljepnicu proizvoda.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Čuvati odvojeno od izvora topline / iskri / otvorenog plamena / vrućih površina. Zabranjeno pušenje.
- Čuvati spremnik čvrsto zatvorenim.
- Upotrebljavati samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
- Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- U slučaju slabosti obratite se liječniku.
- Odlagati otpad u posebna sabirna mjesta.

SIGURNOSNE MJERE - KOMPONENTA B

- Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- Štetno je ako se udiše.
- Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.
- Sadrži heksametilen-diizocijanat. Može izazvati alergijsku reakciju.
- Ako je potrebna liječnička pomoć, pri ruci imajte spremnik ili naljepnicu proizvoda.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Čuvati odvojeno od izvora topline / iskri / otvorenog plamena / vrućih površina. Zabranjeno pušenje.
- Čuvati spremnik čvrsto zatvorenim.
- Upotrebljavati samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
- Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- U slučaju slabosti obratite se liječniku.
- Odlagati otpad u posebna sabirna mjesta.

Prije početka radova potrebno je upoznati se sa Sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji čine sustav, dostupnima na zahtjev.