FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PU FEST Turbo

Twecomponenten polyurethaanlak voor harsvloeren, cementvloeren en béton ciré, voor gebruik binnen en buiten.



BESCHRIJVING

Twecomponenten polyurethaanlak met een zeer hoge oppervlakhardheid en uitstekende flexibiliteit. Vergelt niet, is bestand tegen UV-straling en weersinvloeden. Biedt een zeer hoge weerstand.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

PU FEST TURBO kan op veel manieren worden gebruikt:
● lak voor beton en steen voor gebruik binnen en buiten,
● lak voor het beschermen van industriële vloeren met intens verkeer en blootstelling aan hoge mechanische belasting,
● voor het beschermen van oppervlakken van epoxyharscoatings, polyurethaanharscoatings en cementgebonden coatings op vloeren en wanden,
● voor het beschermen van coatings van béton ciré en cement met een hoge en lage porositeit.

Product alleen voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

● Mengverhouding: 2 gewichtsdelen component A : 1 gewichtsdeel component B
● Kleur: kleurloos
● Applicatietemperatuur: +15°C ÷ +25°C
● Licht voetverkeer is mogelijk na 24 uur, volledige belasting na 7 dagen
● Verbruik: 0,1-0,15 kg / m²
● Uiterlijk: mat, satijn - halfglans, glans - hoge glans
● Open tijd: 45 minuten
● Verwerkbaarheid: 6 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet volledig uitgehard, dragend, droog, schoon en vrij van stof, was en olie zijn. Schud de verpakking met de polyurethaanlak PU FEST Turbo goed. Voeg de verharder toe volgens de aanduiding op de verpakking. Giet de verharder in een verhouding van 2:1 (2 gewichtsdelen component A : 1 gewichtsdeel component B) in de verpakking met lak en meng grondig. Laat de geopende verpakking ongeveer 10 min. staan en meng vervolgens opnieuw. Aanbrengen met een hoogwaardige roller met een minimale vachtlengte van 6mm. Na 24 uur vanaf de applicatie en na het schuren van het oppervlak met schuurpapier korrel 220 kan een tweede laag PU FEST Turbo-lak worden aangebracht. Gebruik PU FEST Turbo-lak niet tijdens de warmste uren van de dag, wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn, en ook niet op vochtige ondergronden.

VERPAKKING

- 5 kg component A + 2,5 kg component B
- 0,8 kg component A + 0,4 component B
- 0,4 kg component A + 0,2 component B

OPSLAG

Product dient te worden bewaard in oorspronkelijk gesloten verpakkingen en op een droge plaats bij temperaturen van +10°C tot +25°C, uit de buurt van warmtebronnen. Beschermen tegen vorst.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID - COMPONENT A

- Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Veelvuldig contact kan leiden tot een droge of gebarsten huid.
- Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
- Verpakking goed gesloten houden.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
- Bij onwel voelen een arts raadplegen.
- Gooi afval weg bij speciale inzamelpunten.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID - COMPONENT B

- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Schadelijk bij inademing.
- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Bevat hexamethyleendi-isocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
- Verpakking goed gesloten houden.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
- Bij onwel voelen een arts raadplegen.
- Gooi afval weg bij speciale inzamelpunten.

Raadpleeg vóór aanvang van de werkzaamheden de veiligheidsinformatiebladen van de producten die deel uitmaken van het systeem, beschikbaar op aanvraag.