

FEST PROTECTOR

Dwuskładnikowy lakier w formie koncentratu do powłok z mikrocementu, do użytku wewnątrz i na zewnątrz

OPIS

FEST PROTECTOR to dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do powłok z mikrocementu, tworzący barierę ochronną i zwiększoną trwałość powierzchni. Jest odporny na gumę, dzięki czemu można go stosować w garażu. Stosowany na różnych powierzchniach zwiększa odporność powłoki na promieniowanie UV i ścieranie.

ZASTOSOWANIE

FEST PROTECTOR koncentrat sprawdzi się jako:

- lakier do zabezpieczania powłok z mikrocementu oraz betonu, zarówno o wysokiej, jak i niskiej porowatości,
- lakier do garażu – odporny na ślady po oponach.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być całkowicie utwardzone, stabilne, suche, czyste oraz wolne od tłuszczu i wosków.

Pojemnik z **FEST PROTECTOR** przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Składnik A należy wymieszać ze składnikiem B w proporcjach: 2 części składnika A + 1 część składnika B, a następnie dodać 3-6 części wody i dokładnie wymieszać. Aplikować lakier za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosa min. 8mm. Do aplikacji wałkiem zaleca się rozcieńczenie 3 częściami wody. Można również nakładać lakier w rozcieńczeniu 6 częściami wody. W tym drugim przypadku lakier jest bardziej płynny. Zależy to od preferencji klienta. W przypadku aplikacji natryskowej, rozcieńczenie wodą wynosi 6.



DANE TECHNICZNE

- Proporcje mieszanki:
2 części składnika A + 1 część składnika B + 3-6 części wody.
- Kolor: bezbarwny
- Temperatura aplikacji: +10°C ÷ +25°C
- Zużycie: 60 - 100 g/m² (w zależności od stopnia chłonności podłoża)
- Optyka: satyna
- Czas otwarty: 1h*
- Suchy na dotyk: 8h*
- Możliwy ruch pieszy po 72h*
- Przydatność do użycia: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +25°C.

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

OPAKOWANIA

FEST PROTECTOR dostarczany jest w opakowaniach:

- 1 kg składnik A + 0,5 kg składnik B



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 576 991 720
www.festfloor.pl



Unikać nakładania zbyt grubej warstwy, aby nie dopuścić do powstawania zacieków na powierzchni. Drugą warstwę można aplikować po upływie 6-8h bez konieczności szlifowania lub po 24h po przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym lub siatką ścierną o gradacji 320.

Unikać narażania świeżo nałożonej powłoki na wilgoć lub niskie temperatury przez co najmniej 24-48h po aplikacji.

Nie stosować lakieru **FEST PROTECTOR** podczas najgorętszych godzin dnia, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, a także na zawilgoconych podłożach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu w temperaturach od +10°C do + 25°C z dala od źródeł ciepła. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

SKŁADNIK A:

- Działa drażniąco na oczy.
- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- W przypadku kontaktu z oczami skontaktować się z lekarzem.



SKŁADNIK B:

- Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- Powoduje podrażnienie skóry.
- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie. Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / oparów / rozpylonej cieczy.

Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

