

PU FEST 2K

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do posadzek żywicznych, cementowych i mikrocementowych do stosowania wewnątrz

OPIS

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o bardzo wysokiej twardości powierzchniowej i doskonałej elastyczności. Nie żółknie, jest odporny na działanie promieni UV. Zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość.

ZASTOSOWANIE

PU FEST 2K może być wykorzystany na wiele sposobów:

- lakier do betonu i kamienia do stosowania wewnątrz,
- lakier do zabezpieczania posadzek przemysłowych o silnym natężeniu ruchu i narażonych na duże obciążenia mechaniczne,
- do zabezpieczania powierzchni powłok z żywicy epoksydowej, z żywicy poliuretanowej, powłok cementowych na podłogach i ścianach,
- do zabezpieczania powłok z mikrocementu oraz cementu o wysokiej i niskiej porowatości.

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu, wosków i olejów. Pojemnik z lakierem poliuretanowym **PU FEST 2K** dobrze wstrząsnąć. Dodać utwardzacz zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu.



DANE TECHNICZNE

- Proporcje mieszanki:
5 części wagowych składnika A : 1 część wagowa składnika B + 10% wody w stosunku do całej masy składników A i B
- Kolor: bezbarwny
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Suchy na dotyk po 2 godzinach
- Lekki ruch pieszy możliwy jest po 24 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach
- Zużycie: 0,1-0,15 kg / m²
- Optyka: mat, satyna
- Czas otwarty: 2 godziny
- Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

OPAKOWANIA

PU FEST 2K dostarczany jest w opakowaniach:

- 850 g składnika A + 170 g składnika B = 1020 g
- 1 kg składnika A + 200 g składnika B = 1200 g
- 5 kg składnika A + 1 kg składnika B = 6 kg



@festfloor

bol@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl



Należy wymieszać składnik A ze składnikiem B w proporcji 5:1 (5 części wagowe składnika A; 1 część wagowa składnika B). Następnie dodać 10% wody w stosunku do całej masy składników A i B (np. 5 kg składnika A +1 kg składnika B + 0,6 kg wody) i dokładnie wymieszać. Zostawić otwarty pojemnik na ok. 10 min., następnie ponownie wymieszać. Nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosia min. 8mm. Druga warstwa lakieru **PU FEST 2K** może być aplikowana po 4 godzinach bez konieczności szlifowania lub po 24h po przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji 220.

Nie stosować lakieru **PU FEST 2K** podczas najgorętszych godzin dnia, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, a także na zawilgoconych podłożach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

SKŁADNIK A:

- Działa drażniąco na oczy.
- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- W przypadku kontaktu z oczami skontaktować się z lekarzem.

SKŁADNIK B:



- Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- Może powodować alergiczną reakcję skórą.
- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Zawiera izocyjany. Może powodować reakcję alergiczną.
- Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / oparów / rozpylonej cieczy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu w temperaturach od +10°C do + 25°C z dala od źródeł ciepła. Chronić przed mrozem.

